

Sediul: Moinești, str. Albotești, nr.1 bis
Nr. Registrul Comerțului: J 04/442/1995
Cod Fiscal: RO 7258130
Cont BCR Moinești
COD IBAN: RO36RNCB0029 0140 1001 0001

Tel.: 004 0234 361 440 / 441, Fax: 0234 362 640
Mobil: 0740 030951
E-mail: topcomposite@dypety.ro
Internet: www.dypety.ro

TOPREBAR



Bara cu suprafata nervurata si aderenta imbunatatita de diametru 10 mm, din rasina poliesterica si fibra de sticla E
FRP rebar ribbed surface bar with improved adherence, diameter 10 mm in polyester resin reinforced with E-Glass

| | |
|--|------------------------|
| Diametrul barei – Bar diameter | 10 mm |
| Sectiunea nominala a barei- Nominal section of the bar | 78.539 mm ² |

CARACTERISTICI FIZICE SI MECANICE- PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS

| | Unitate de masura-Unit | Valoare-Value |
|--|------------------------|--|
| Forța de rupere la traciune - Tensile breaking force | N | 102876 |
| Forța de rupere la incovoiere - Bending breaking force | N | 1172 |
| Forța de rupere la indoire -Bending breaking force | N | 2020 |
| Rezistența la rupere- Breaking strength | Mpa | >1145 |
| Modul de elasticitate-Elastic modulus | Gpa | >46 |
| Tip de fibra- Type of fiber | | Fibra de sticla E-filament continuu- Continuous E-filament fiberglass |
| Tip de rasina- Type of resin | | Poliesterica- Polyester |
| Continut de fibra- Fiber content | | 75% |
| Continut de rasina- Resin content | | 25% |
| Rezistența la coroziune- Corrosion resistance | | Non coroziv- Not corrosive |
| Conductivitate electrica- Electrical conductivity | | Dielectric |
| Proprietati magnetice- Magnetic properties | | Neinfluentat de campurile magnetice- Uninfluenced by magnetic fields |

AVANTAJE- BENEFITS

Durabila - **Durable**
Rezistente la degradare atmosferica -
Resistance to atmospheric degradation
Rezistența înaltă la medii alcaline- **High resistance to alkaline environments**
Usor de transportat - **Easy to transport**
Rapid și ușor de utiliza- **Quick and easy to use**

TOPREBAR®

S.C. DYPETY S.R.L. Moinesti

SR EN ISO 14001:2015

SR EN ISO 9001:2015

Disponibil si pe SEAP

Sediul: Moinesti, str. Albotești, nr.1 bis

Nr. Registrul Comerțului: J 04/442/1995

Cod Fiscal: RO 7258130

Cont BCR Moinesti

COD IBAN: RO36RNCB0029 0140 1001 0001

Tel.: 004 0234 361 440 / 441, **Fax:** 0234 362 640

Mobil: 0740 030951

E-mail: topcomposite@dypety.ro

Internet: www.dypety.ro

DYPETY
Composite de top